



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

# **РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5398—76

## **Издание официальное**



**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р****РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ  
С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЕ****Технические условия****ГОСТ  
5398—76**Textile reinforced pressure-suction rubber hoses without fittings.  
Specifications

ОКП 25 5000

**Дата введения 01.01.79**

Настоящий стандарт распространяется на неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяемые для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.

Требования разд. 1 и 2 настоящего стандарта являются обязательными кроме показателей «условная прочность при растяжении», «относительное удлинение при разрыве», «твердость по Шору А», «температура хрупкости».

Показатели «условная прочность при растяжении», «относительное удлинение при разрыве», «твердость по Шору А», «температура хрупкости» являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

**1. КЛАССЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. В зависимости от назначения рукава подразделяют на классы, указанные в табл. 1.

**Таблица 1**

Класс	Рабочая среда	Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха в районах		
		с умеренным климатом	с тропическим климатом	с холодным климатом
Б	<p>Керосин по нормативно-технической документации</p> <p>Бензины: авиационные Б-91/115, Б-95/130 по ГОСТ 1012; автомобильные А-76, АИ-93 по ГОСТ 2084</p> <p>Топливо: дизельное А, З, Л по ГОСТ 305 для реактивных двигателей ТС-1, по ГОСТ 10227 для реактивных двигателей РТ по ГОСТ 10227 термостабильные для реактивных двигателей Тб по ГОСТ 12308 мазут флотский Ф-5, по ГОСТ 10585 Масла на нефтяной основе</p>	От минус 35 до плюс 90 °C	От минус 10 до плюс 90 °C	От минус 50 до плюс 90 °C

Класс	Рабочая среда	Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха в районах		
		с умеренным климатом	с тропическим климатом	с холодным климатом
В	Вода (техническая)	От минус 35 до плюс 90 °C	От минус 10 до плюс 90 °C	От минус 50 до плюс 70 °C
Г	Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы	То же	То же	То же
КЩ	Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20 %	»	»	»
П	Пищевые вещества: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода	»	»	—

П р и м е ч а н и е. Применение рукавов класса П, работоспособных в районах с холодным климатом, должно быть согласовано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.124.

(Измененная редакция, Иэм. № 1, 2, 4).

1.2. В зависимости от условий работы рукава всех классов изготавливают двух групп:

1 — всасывающие,

2 — напорно-всасывающие.

Общая схема расположения конструкционных элементов рукава приведена в приложении.

1.3. Основные размеры и параметры рукавов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Размеры, мм

Таблица 2

Внутренний диаметр рукава		Длина манжеты, не менее (справочная)	Толщина резинового слоя, не менее (справочная)		Длина рукава	Минимальный радиус изгиба	Рабочее давление (P) группы 2, МПа (кгс/см²)	Рабочий вакуум группы 1 и 2, МПа (мм рт. ст.)	Масса 1 м рукава, кг (справочная)		
Номин.	Пред. откл.		внутренн- него	промежу- точного					Б и Г	В	КЩ и П
16		75				250			0,8	0,8	0,9
20	±1,0	75				250			0,8	0,8	1,1
25		75	1,5	0,9		250			1,4	1,0	1,3
32		75			2000	+150			1,7	1,2	1,5
38		85			3000	-100			2,0	1,4	1,8
50		100			4000		300		2,6	1,9	2,4
(63,5)	±1,5	100			6000		400		3,2	2,1	2,6
65		100			9000	+300	400		3,5	2,3	2,8
75		100			10000	-100	400		4,0	3,1	3,9
100		100					500	0,3 (3)	6,0	4,5	5,5
125		150					600	0,5 (5)	7,5	6,3	7,3
150	±2,0	150			2000		600	1,0 (10)	8,5	8,0	9,0
160		150			3000	+150	600		9,0	8,5	9,5
175		150			4000	-100	900		9,8	9,5	10,5
180	±3,0	150					900		10,2	9,8	10,8
200		150					900		11,5	11,5	12,5
225		200					1400		13,5	13,5	14,5
250	±4,0	200	2,2	1,5	6000		1400		15,3	15,3	16,3
275		200					+300	1600	17,2	17,2	18,2
300		200					-100	3000	19,2	19,2	20,2
325		200						3000	21,5	21,5	22,5

**П р и м е ч а н и я :**

1. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготавливать рукава другими длиниами.
2. Рукава класса Г на рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) не изготавляются.
3. Рукава с внутренним диаметром, заключенным в скобки, изготавливают по соглашению с изготовителем.

**П р и м ер у с л о в н о го обозначения** рукава класса Б, группы 2, внутренним диаметром 25 мм, рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), работоспособного в районах с умеренным климатом:

*Рукав Б—2—25—10 ГОСТ 5398—76*

То же, для рукава, работоспособного в районах с холодным климатом (ХЛ):

*Рукав Б—2—25—10 ХЛ ГОСТ 5398—76*

То же, для рукава, работоспособного в районах с тропическим климатом (Т):

*Рукав Б—2—25—10 Т ГОСТ 5398—76*

То же, для рукава класса Б, группы 1, внутренним диаметром 25 мм, работоспособного в районах с умеренным климатом:

*Рукав Б—1—25 ГОСТ 5398—76*

То же, для рукава, работоспособного в районах с холодным климатом (ХЛ):

*Рукав Б—1—25 ХЛ ГОСТ 5398—76*

То же, для рукава, работоспособного в районах с тропическим климатом (Т):

*Рукав Б—1—25 Т ГОСТ 5398—76*

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рукава должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Рукава, работоспособные в районах с тропическим климатом, должны соответствовать следующим группам по ГОСТ 15152 и категориям размещения по ГОСТ 15150:

класса Б — группе III, категории размещения 1—5;

классов В, Г, КЩ — группам I, II и категории размещения 1—5;

класса П — группе VII и категории размещения 3—5.

Рукава, работоспособные в районах с тропическим климатом, должны быть морозостойкими при минус 10 °С; в районах с умеренным климатом — при минус 35 °С; в районах с холодным климатом — при минус 50 °С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

2.3. (Исключен, Изм. № 1).

2.4. Рукава всех классов группы I должны быть герметичными при гидравлическом давлении, равном:

0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>) — для рукавов внутренним диаметром до 75 мм;

0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>) — для рукавов внутренним диаметром свыше 75 мм.

Предельное отклонение испытательного давления должно быть ±10 %.

2.5. Рукава всех классов группы 2 должны быть герметичными при гидравлическом давлении, равном:

2,0 Р — для рукавов внутренним диаметром до 75 мм;

1,5 Р — для рукавов внутренним диаметром свыше 75 мм, где Р — рабочее давление, МПа (кгс/см<sup>2</sup>).

Предельное отклонение испытательного давления должно быть ±10 %.

2.6. Рукава класса Г с концевой арматурой должны быть герметичными при пневматическом давлении, равном Р.

Предельное отклонение испытательного давления должно быть ±10 %.

2.4—2.6. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.7. Рукава всех классов группы 2 должны иметь не менее чем трехкратный запас прочности (3 Р) при разрыве гидравлическим давлением.

Рукава класса Г должны иметь не менее чем пятикратный запас прочности (5 Р).

2.8. Рукава должны быть герметичными и выдерживать без деформаций и отслаивания внутренней стенки вакуум не менее 0,08 МПа (600 мм рт. ст.).

2.9. Изменение наружного диаметра рукавов после воздействия груза массой 100 кг на длине 100 мм в течение 10 мин должно быть ≤ 5 % от фактического размера наружного диаметра.

## C. 4 ГОСТ 5398—76

2.10. Прочность связи резиновых слоев с прорезиненными тканевыми прокладками должна быть не менее 10 Н/см (1,0 кгс/см).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

2.11. Концы рукавов должны выдерживать без разрыва растяжение в радиальном направлении не менее 5 % от фактического размера внутреннего диаметра рукава. Значение гарантируется конструкцией рукава и не проверяется.

2.12. Рукава класса Б должны быть маслобензостойкими. Увеличение массы резин внутреннего слоя рукавов при испытании в стандартной жидкости Б по ГОСТ 9.030 в течение 24 ч при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  должно быть не более 40 %.

2.13. Рукава класса КЩ должны быть кислотоустойчивыми. Увеличение массы резин внутреннего слоя рукавов после воздействия 20 %-ного раствора серной кислоты ч.д.а. или х.ч. (ГОСТ 4204) в течение 22—24 ч при  $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$  не должно быть более 4 %.

2.14. Рецептура резиновой смеси внутреннего слоя рукавов класса П(ВII) должна быть утверждена Министерством здравоохранения, соответствовать гигиеническим требованиям и не вызывать выраженных изменений органолептических свойств соприкасающихся модельных сред. Изменение массы резины внутреннего слоя рукавов после воздействия модельных сред при температуре  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$  не менее 1 ч не должно превышать в процентах:

$\pm 2$  — для этилового спирта по ГОСТ 5962 или ГОСТ 18300, раствор с массовой долей 60 %;

$\pm 1$  — для молочной кислоты по ГОСТ 490, раствор с массовой долей 0,8 %;

$\pm 3$  — для лимонной кислоты по ГОСТ 3652, раствор с массовой долей 3 %.

П р и м е ч а н и е . При испытании не должно быть видимых изменений показателей качества (цвет, опалесценция, осадок) модельных сред.

2.11—2.14. (Измененная редакция, Изм. № 4.)

2.15. Резины, применяемые для изготовления внутреннего слоя рукавов всех классов и наружного слоя рукавов классов КЩ и П, по физико-механическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Норма для резин рукавов классов						Метод испытания
	В, Г, КЩ	Б	П	Б, В, Г, КЩ	Б, В, Г, КЩ	П	
	Для умеренного климата	Для умеренного и тропического климата	Для тропического климата	Для холодного климата			
Условная прочность при растяжении, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ), не менее	5,0 (50)	5,0 (50)	3,5 (35)	7,0 (70)	9,0 (90)	3,5 (35)	По ГОСТ 270, образец типа I или II толщиной $(2 \pm 0,2)$ мм
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	250	250	200	250	250	То же
Твердость по Шору А	55—70	55—65	45—60	55—70	55—70	45—60	По ГОСТ 263
Температура хрупкости, $^\circ\text{C}$ , не выше	—35	—35	—35	—10	—50	—35	По ГОСТ 7912, образец типа А
Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при температуре $(70 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение $(72 \pm 1)$ ч, %, в пределах	От —40 до +10	—	От —30 до +10	—	От —25 до +10	От —30 до +10	ГОСТ 9.024

Окончание табл. 3

Наименование показателя	Норма для резин рукавов классов						Метод испытания
	В, Г, КЩ	Б	П	Б, В, Г, КЩ	Б, В, Г, КЩ	П	
	Для умеренного климата		Для умеренного и тропического климата	Для тропического климата	Для холодного климата		
Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при температуре $(100\pm1)$ °С в течение $(24,0\pm0,5)$ ч, %, в пределах	—	От $-50$ до $+13$	—	От $-50$ до $+13$	От $-50$ до $+13$	—	ГОСТ 9.024

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.16. Проволока, применяемая для изготовления спирали рукавов, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2246 (марка СВ-08), ГОСТ 3282 (термически необработанная светлая) или ГОСТ 9389 (класс П).

2.17. Ткани, применяемые для изготовления рукавов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9857.

Допускается применять другие ткани, обеспечивающие соответствие рукавов требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.18. Резиновые слои рукавов должны быть однородными, без трещин, пустот и пористости.

2.19. Не допускается на наружной поверхности рукавов складки длиной более 100 мм. Складок длиной до 100 мм должно быть не более 2 шт. на 1 м рукава.

Допускаются опечатки от кромок и складок бинта, ворса от бинта и шнура, углубления от узлов шнура не более одного на 1 м рукава, а также неразвальцованный шов без расслоения и ремонт наружного слоя рукавов.

2.20. Поверхность внутреннего резинового слоя рукавов должна быть без складок, пузьрей, раковин и трещин. Допускаются отпечатки от дорнов, талька или углубления от смазки, а также неразвальцованный шов без расслоения и втянутости от металлической спирали.

2.19, 2.20. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.21. Наружная и внутренняя поверхности рукавов класса Б группы 2, изготавляемых для Министерства обороны, должны соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.22. Допускается устанавливать внешний вид рукавов в соответствии с пп. 2.19, 2.20 по контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Рукава принимают партиями. Партией считаются рукава одного класса, группы, одного или нескольких диаметров в количестве не более 3000 м, сопровождаемые одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование рукавов, класс, группу, внутренний диаметр, рабочее давление и длину;

номер партии;

количество упаковочных единиц в партии и общую длину рукавов;

дату изготовления: месяц (квартал) и год;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии рукавов требованиям настоящего стандарта;

обозначение настоящего стандарта;

штамп технического контроля.

## C. 6 ГОСТ 5398-76

Рукава, изготавляемые для Министерства обороны, принимают партиями в количестве не более 1000 м одного диаметра.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Для проверки соответствия качества рукавов требованиям настоящего стандарта их подвергают приемо-сдаточным испытаниям по следующим показателям;

размерам и внешнему виду — сплошной контроль;

герметичности при гидравлическом давлении и вакууме — на 2 % рукавов от партии, но не менее чем на двух рукавах каждого диаметра;

стойкости к средам внутреннего слоя рукавов классов Б, КШ и П, прочности связи — один рукав с удлиненной манжетой от партии;

состоянию резиновых слоев — три рукава от партии.

Причина. Герметичность при гидравлическом давлении и вакууме рукавов диаметром 200 мм и более обеспечивается выбранной конструкцией и материалами и не проверяется.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

3.3. (Исключен, Изм. № 1).

3.4. Для проверки качества рукавов, изготавляемых для Министерства обороны, от партии отбирают один рукав для проведения приемо-сдаточных испытаний по следующим показателям: толщине резиновых слоев рукава, морозостойкости, стойкости внутреннего слоя к модельной среде, состоянию резиновых слоев.

(Измененная редакция Изм. № 1).

3.5. Показатели, указанные в табл. 3, изготавитель определяет не реже двух раз в месяц не менее чем на двух закладках каждой марки резиновой смеси.

3.6. Периодические испытания изготавитель проводит на рукавах, выдержавших приемо-сдаточные испытания, по следующим показателям:

морозостойкости, изменению наружного диаметра после воздействия нагрузки, прочности при разрыве гидравлическим давлением (кроме рукавов диаметром 200 мм и более), отсутствию заломов, разрывов, отслаиванию при минимальном радиусе изгиба (кроме рукавов диаметром 200 мм и более) — не реже одного раза в квартал на трех рукавах от партии;

соответствия гигиеническим требованиям (содержание экстрагируемых химических веществ в модельных средах) резины для внутреннего слоя рукавов класса П (VII) — не реже одного раза в квартал на одном рукаве от партии.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.7. Испытания рукавов класса Г с концевой арматурой на герметичность пневматическим давлением проводят потребитель.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний, кроме герметичности, распространяются на всю партию. Герметичность проверяют на каждом рукаве.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.9. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний испытания по данному показателю переводят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

3.10. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из физико-механических показателей резин по нему проводят повторные испытания на удвоенном объеме резиновой смеси, взятой от той же закладки.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний испытания переводят в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех закладках подряд.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. № 4).

#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Линейные размеры рукавов измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166, линейкой по ГОСТ 427, рулеткой по ГОСТ 7502.

Время контролируют с помощью часов общетехнического назначения типа ТЧ с погрешностью измерения  $+60$  с за сутки или секундомером, класс точности 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

4.1.1. Длину манжеты и внутренний диаметр рукавов измеряют штангенциркулем или линейкой.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.1.2. Толщину резиновых слоев измеряют штангенциркулем или толщиномером по ГОСТ 11358 в процессе изготовления рукавов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

4.1.3. Толщину резиновых слоев рукавов, изготавляемых для Министерства обороны, измеряют штангенциркулем на разрезанном рукаве в местах, находящихся между витками спирали, без дополнительного расслоения.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.2. Для испытания рукава на отсутствие заломов, разрывов, отслаивания при минимальном радиусе изгиба его изгибают вокруг оправки диаметром, равным двум минимально допускаемым радиусам изгиба, указанном в табл. 2. Отсутствие заломов, разрывов, отслаивания проверяют внешним осмотром рукава. Предельное отклонение диаметра оправки  $\pm 10$  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.3. Для определения морозостойкости от одного отобранного рукава с удлиненной манжетой или на манжете, специально изготовленной из материалов рукава, отрезают кольцо шириной 5—7 мм, помещают его в холодильную камеру при температуре, указанной в п. 2.2, с допускаемым отклонением  $\pm 3$  °С, на  $(4,0 \pm 0,4)$  ч. По истечении  $(4,0 \pm 0,4)$  ч кольцо, не вынимая из холодильной камеры, сжимают до полного соприкосновения стенок. При этом на внутренней поверхности кольца не должно быть трещин. Отсутствие проверяют осмотром.

Для определения морозостойкости рукавов, изготовленных для Министерства обороны, от одного отобранного рукава вырезают кольцо шириной 5—7 мм между витками спирали.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.4. Для испытания рукавов на герметичность гидравлическим давлением отбирают рукава длиной не менее 2 м. Один конец рукава присоединяют к источнику давления и медленно наполняют рукав водой до полного удаления из него воздуха. После этого второй конец рукава заглушают, постепенно повышают давление в рукаве до указанного в пп. 2.4, 2.5 и выдерживают рукав при этом давлении  $(10,0 \pm 0,1)$  мин. На рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды в виде росы и местных вздутий.

Гидравлические испытания рукавов проводят, применяя манометры по ГОСТ 2405, класса точности 1,5.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.5. Испытание рукавов на герметичность пневматическим давлением проводят потребитель. При этом один конец рукава класса Г с концевой арматурой присоединяют к воздушной магистрали с манометром или к баллону с газом (воздух, азот), другой заглушают, постепенно повышая давление до рабочего. При указанном давлении рукав выдерживают в течение 5 мин. В течение последних 3 мин на манометре не должно отмечаться падения давления. Места присоединения рукава к концевой арматуре смачивают мыльным раствором.

4.6. Для определения прочности при разрыве гидравлическим давлением рукавов группы 2 (кроме класса Г) берут рукав длиной не менее 2 м и испытывают по методу, указанному в п. 4.4, плавно повышают давление и доводят его до величины, равной  $3P$ , или до разрыва рукава.

Для рукавов класса Г давление доводят до  $5P$  или до разрыва рукава.

4.6а. Если рукав не выдержал испытания по пп. 2.4 и 2.5 на участке не более 25 мм от зажимов, результат испытания не учитывают и испытание повторяют на других рукавах партии.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

4.7. Для испытания рукавов на герметичность при вакууме отбирают не менее двух рукавов длиной не менее 2 м. Один конец присоединяют к вакуум-линии с мановакуумметром по ГОСТ 2405, диапазоном показаний от минус 0,10 до плюс 0,15 МПа (от минус 1,0 до плюс 1,5 кгс/см<sup>2</sup>), класса точности 2,5, с вакуумметром или манометром, другой — заглушают, создают в рукаве вакуум, равный  $(0,08 \pm 0,01)$  МПа (600 мм рт. ст.), и выдерживают рукав при этом давлении  $(10,0 \pm 0,1)$  мин.

## C. 8 ГОСТ 5398—76

Отсутствие деформации и отслаивания на внутренней поверхности проверяют осмотром на свет рукава с внутренним диаметром 50 мм и выше.

Во время испытаний на наружной поверхности рукава не должно быть сплющивания и изломов. Местные втягивания между витками спирали во время испытаний дефектом не являются.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

4.8. Для проверки изменения наружного диаметра после воздействия груза рукав изгибают подковообразно или располагают параллельно два отрезка рукава длиной не менее 0,5 м каждый.

Измеряют наружный диаметр рукава в испытуемых местах. Затем поперек рукава кладут пластину шириной  $(100 \pm 3)$  мм, нагружают ее в двух местах, лежащих на рукаве, грузами массой  $(100,0 \pm 0,5)$  кг каждый и выдерживают в течение  $(10,0 \pm 0,1)$  мин. Затем груз удаляют и измеряют наружный диаметр рукава штангенциркулем или линейкой в местах, подвергшихся действию груза, не более чем через 10 мин после снятия груза.

Изменение наружного диаметра рукава под воздействием груза ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{D - D_1}{D} \cdot 100,$$

где  $D$  — диаметр рукава до испытания, мм;

$D_1$  — диаметр рукава после снятия груза, мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

4.9. Прочность связи резиновых слоев с прорезиненными тканевыми прокладками одного отобранного рукава с удлиненной манжетой определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 6768, при этом размеры образцов должны быть следующими: ширина  $(15,0 \pm 0,5)$  мм — для рукавов с внутренним диаметром от 16 до 20 мм; ширина  $(25,0 \pm 0,5)$  мм — для рукавов с внутренним диаметром 25 мм и более, при этом допускается несовпадение направления каландрования резины и основы ткани с длиной образца.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

4.10. Раствжение концов рукавов в радиальном направлении определяют, надевая рукав на коническую оправку конусностью 1:10 с максимальным диаметром, равным 105 % внутреннего диаметра испытуемого рукава.

Отсутствие разрыва проверяют осмотром рукава.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.11. Изменение массы резины внутреннего слоя рукавов классов Б, КЩ и П определяют по ГОСТ 9.030 (метод А) на образцах резины, изготовленных из внутреннего слоя, отслоенного от манжеты и зачищенного.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

4.12. Увеличение массы резины внутреннего слоя рукавов, изготавляемых для Министерства обороны, определяют по ГОСТ 9.030 (метод А) на образцах, изготовленных из внутреннего слоя, отслоенного после разрезки рукава.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.13 Для проверки соответствия резины внутреннего слоя рукавов класса II гигиеническим требованиям от каждого отобранного рукава отрезают по три образца длиной 500 мм.

Испытания проводят в соответствии с порядком санитарно-химического исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, утвержденными Министерством здравоохранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.14. Состояние резиновых слоев изготовитель проверяет осмотром при обрезке манжет (на трех рукавах), потребитель — по торцу рукава.

4.15. Внешний вид каждого рукава проверяют осмотром, при этом видимую внутреннюю поверхность проверяют осмотром на свет. Допускается внешний вид рукавов определять по контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

Конструкцию, состояние резиновых слоев рукавов, изготавливаемых для Министерства обороны, проверяют на одном разрезанном рукаве, наружную и внутреннюю поверхность сравнивают с контрольным образцом.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.16. Допускается применять другие средства измерения с погрешностью измерения не более указанной.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка, сохраняющаяся в течение всего гарантийного срока эксплуатации, хранения с указанием:

- а) товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
- б) класса рукава;
- в) группы рукава;
- г) внутреннего диаметра;
- д) рабочего давления;
- е) длины;
- ж) даты изготовления: месяц (квартал) и год;
- з) обозначения настоящего стандарта;
- и) штампа технического контроля.

Пример маркировки: К—Б—2—25—10—1000—VI—1975 ГОСТ 5398.

Допускается по соглашению с потребителем не указывать длину рукава.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

5.2. Рукава, предназначенные для поставки на экспорт в районы с тропическим климатом, должны маркироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 15152.

5.3. Рукава, предназначенные для поставки в районы с холодным климатом, должны маркироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401.

5.4. Рукава складывают в пачки или сворачивают в бухты с соблюдением минимальных радиусов изгиба и перевязывают любым перевязочным материалом, обеспечивающим сохранность рукавов при транспортировании. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.5. (Исключен, Изм. № 1).

5.6. Рукава транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.7. Рукава должны храниться в помещении параллельными рядами высотой не более 1 м при температуре от минус 25 до плюс 30 °С и размещаться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Рукава, изготавливаемые для Министерства обороны, допускается хранить в помещении или на открытой площадке под брезентом или навесом при температуре окружающего воздуха свернутыми в спираль без перехлестывания внутренним радиусом не менее 1,5 минимального радиуса изгиба.

Не допускается хранение рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи.

Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

5.6; 5.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие рукавов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Гарантийный срок хранения рукавов — три с половиной года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения рукавов — два года со дня ввода в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения рукавов класса Б группы 2, изготовленных для Министерства обороны, — пять с половиной лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения — два с половиной года со дня ввода их в эксплуатацию.

## 7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 7.1. Монтаж

7.1.1. Рукава монтируются на штуцера (патрубки) металлических и пластмассовых трубопроводов.

Штуцера на участках крепления рукавов должны иметь гладкую или волнообразную поверх-

## C. 10 ГОСТ 5398—76

ность. Наружный диаметр штуцера должен быть в 1,02—1,05 раза больше внутреннего диаметра рукава. Выступы на штуцерах должны быть не более 1,2 мм.

Штуцера и трубопроводы должны быть очищены от консервации, ржавчины, загрязнений.

Штуцера не должны иметь острых кромок, заусенцев, раковин и вмятин. Шероховатость наружной поверхности штуцера должна быть не более  $Rz=20$  мкм, радиус скруглений выступов — не менее 0,6 мм. Длина штуцера должна быть длиннее манжеты и входить в спиральную часть рукава на 2—3 витка. Для облегчения монтажа допускается смачивание внутренней поверхности манжеты рукава водой или мыльной эмульсией.

7.1.2. Крепление рукавов на штуцерах производится хомутами. Конструкция хомута должна обеспечивать равномерное обжатие муфты без складок в месте разъема.

Острые кромки хомутов должны быть притупленными, радиус скругления — не менее 0,6 мм. Крепление рукавов внутренним диаметром от 16 до 38 мм допускается производить одним хомутом с расположением его в пределах 25—30 мм от торца (края) манжеты.

Крепление рукавов внутренним диаметром от 50 до 100 мм рекомендуется производить двумя хомутами, а рукавов внутренним диаметром от 125 до 325 мм — тремя хомутами.

Расположение двух и более хомутов рекомендуется производить следующим образом:

расстояние между хомутами — в пределах 30—40 мм;

болтовые соединения хомутов должны быть смешены в пределах 30—45 °С.

Затяжка хомутами не должна превышать 30 % толщины стенки рукава.

7.1.3. Армирование рукавов концевой арматурой должно производиться при плюсовой температуре.

В случае транспортирования и хранения рукавов при минусовой температуре перед монтажом арматуры необходимо рукав выдержать не менее суток при температуре  $(20\pm 5)$  °С.

7.1.4. При монтаже рукавов не допускается:

скручивание относительно оси рукава;

изгиб рукавов менее радиуса изгиба, предусмотренного табл. 2;

сжатие и растяжение спиральной части рукава.

7.2. Эксплуатация

7.2.1. При эксплуатации рукавов необходимо соблюдать требования, предусмотренные настоящим стандартом.

7.2.2. В процессе эксплуатации не допускается:

соприкосновение с вращающимися (подвижными) деталями механизмов;

передавливание и изломы рукавов;

перемещение рукавов волочением;

эксплуатация (хранение) рукавов вблизи открытого огня и сильно нагретых предметов;

попадание масла и другой рабочей среды в торец изделия.

7.2.3. Рукава, пересекающие пешеходные проходы и транспортные проезды, должны быть защищены мостиками.


7.2.4. При перекачке нефтепродуктов для отвода статического электричества рукава заземляют медной проволокой диаметром не менее 2 мм (или медным тросиком сечением не менее  $4 \text{ mm}^2$ ) с шагом витка не более 100 мм.

Один конец проволоки (или тросика) соединяется пайкой (или «под болт») с металлическими заземленными частями трубопровода, а другой — штуцером. Штуцера должны быть изготовлены из меди или других неискрящихих материалов. Допускается изготовление стальных штуцеров с покрытием неискрящими материалами достаточной толщины.

Предельное допустимое сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом.

Разд. 7. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

Схема конструкции рукава



1 — внутренняя резиновая камера; 2 — текстильный слой; 3 — проволочная спираль; 4 — промежуточный резиновый слой;  
5 — текстильный слой; 6 — наружный текстильный слой (или резиновый для КШ и П)

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.П. Смирнов, В.И. Гончаров, В.В. Прищепенко, Г.А. Воробьев, Л.В. Бойко, Н.Ю. Плотникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.05.76 № 1346

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5398-57, ГОСТ 8496-57

4. Стандарт соответствует ИСО 1823-75, за исключением определения удлинения при гидравлическом давлении и стойкости при воздействии озона

#### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.124-85	1.1
ГОСТ 9.024-74	2.15
ГОСТ 9.030-74	4.11, 4.12
ГОСТ 9.401-91	5.3
ГОСТ 166-89	4.1
ГОСТ 263-75	2.15
ГОСТ 270-75	2.15
ГОСТ 305-82	1.1
ГОСТ 427-75	4.1
ГОСТ 490-79	2.14
ГОСТ 1012-72	1.1
ГОСТ 2084-77	1.1
ГОСТ 2246-70	2.16
ГОСТ 2405-88	4.4, 4.7
ГОСТ 3282-74	2.16
ГОСТ 3652-69	2.14
ГОСТ 4204-77	2.13
ГОСТ 5962-67	2.14
ГОСТ 6768-75	4.9
ГОСТ 7502-89	4.1
ГОСТ 7912-74	2.15
ГОСТ 9389-75	2.16
ГОСТ 9857-91	2.17
ГОСТ 10227-86	1.1
ГОСТ 10585-75	1.1
ГОСТ 11358-89	4.1.2
ГОСТ 12308-89	1.1
ГОСТ 14192-96	5.4
ГОСТ 15150-69	2.2
ГОСТ 15152-69	2.2, 5.2
ГОСТ 18300-87	2.14

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1983 г., январе 1986 г., апреле 1987 г. и марте 1991 г. (ИУС 10-83, 5-86, 8-87, 6-91)

**Изменение № 5 ГОСТ 5398—76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3545**

**За принятие изменения проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстан-дартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

**Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:**

**«Обязательные требования к качеству рукавов изложены в пп. 1.3, табл. 2 (внутренний диаметр), 2.2 (морозостойкость), 2.4, 2.5, 2.7—2.10, 2.12—2.14, 2.23, разд. 3, пп. 4.1.1, 4.3 (первый абзац), 4.4, 4.6—4.9, 4.11, 4.13, 4.17»;**

**третий абзац исключить.**

**Пункт 1.1 дополнить абзацем:**

**«Рукава класса Б изготавлиают в двух исполнениях: Б — обычном и Б (А) — антistатическом».**

**Пункт 1.2. Последний абзац. Заменить слова: «в справочном приложении» на «в приложении 1»;**

**таблица 2. Графу «Рабочее давление ( $P$ ) группы 2, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ )» дополнить значением: 1,2 (12);**

**таблицу 2 дополнить примечанием — 4:**

**«4. Допускается изготавливать рукава класса Б толщиной наружного резинового слоя не менее 1,0 мм, при этом толщина промежуточного резинового слоя должна быть не менее 0,8 мм».**

**Пример условного обозначения дополнить абзацем:**

**(Продолжение см. с. 58)**

«То же, для рукава в антистатическом исполнении, работоспособного в районах с умеренным климатом:

*Рукав Б(А) — 1—25 ГОСТ 5398—76.*

Пункт 2.10 дополнить абзацем:

«Для рукавов класса Б исполнения Б(А) прочность связи резиновых слоев с прорезиненными тканевыми прокладками должна быть не менее 25 Н/см (2,5 кгс/см)».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.23:

«2.23. Полное электрическое сопротивление рукавов класса Б исполнения Б(А) должно быть не более 10<sup>7</sup> Ом».

Пункт 3.2 дополнить абзацем (перед примечанием):

«полному электрическому сопротивлению — три рукава от партии».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.17:

«4.17. Полное электрическое сопротивление рукавов класса Б исполнения Б(А) измеряют по методике, приведенной в приложении 2».

Пункт 5.1 дополнить абзацем:

«Маркировка рукавов класса Б исполнения Б(А) должна быть нанесена оттиском на подложке из красной резины. Допускается приклеивать на рукав бирку красного цвета с нанесенным несмыываемой краской текстом маркировки по подпунктам а) — и)».

Пункт 5.3 исключить.

Пункт 7.2.4 дополнить абзацем:

«Рукава класса Б исполнения Б(А) медной проволокой не заземляют».

Приложение дополнить обозначением — 1;

подрисуночная подпись. Позиция 6. Заменить слова: «КШ и П» на «КШ, П и Б».

Стандарт дополнить приложением — 2:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Обязательное**

**Методика измерения полного электрического сопротивления**

Настоящая методика регламентирует выполнение измерений полного электрического сопротивления ( $R$ ) при изготовлении бензомаслостойких напорных и напорно-всасывающих рукавов в антистатическом исполнении\*.

\* Освидетельствование рукавов по показателю электрического сопротивления, изменяющегося под действием перекачиваемого продукта в процессе эксплуатации рукава, проводит заказчик по собственной методике.

## 1. Точность измерения

1.1. Методика обеспечивает измерение полного электрического сопротивления от  $10^2$  до  $10^{10}$  Ом с относительной погрешностью не более 20 % при доверительной вероятности 0,95.

1.2. В погрешность по п. 1.1 включены все составляющие, в том числе погрешности средств измерения, метода и округления результатов.

## 2. Методы измерения

2.1. Полное электрическое сопротивление ( $R$ ) определяют на рукаве методом непосредственной оценки с помощью стандартных приборов по схеме на черт. 1.

2.2. Сущность метода заключается в том, что внутрь рукава вставляют электроды специальной формы, на которых имеются клеммы для подключения измерительного прибора.  $R$  определяют непосредственно по показаниям измерительного прибора.

## 3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы

3.1. Мегаомметр с комплектом соединительных проводов по ГОСТ 23706 и основной погрешностью не более 1,5 % длины рабочих частей шкал (для типов Е6—16, Е6—17, Е6—4А и др.).

Прибор должен иметь метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.409 и проходить государственную поверку в установленные сроки.

3.2. Устройства и материалы, необходимые при измерении полного электрического сопротивления рукавов, указаны в табл. 1.

## 4. Требования безопасности

При измерении должны выполняться следующие требования безопасности:

- мегаомметр должен соответствовать требованиям техники безопасности, указанным в эксплуатационной документации;
- рукав, на котором проводят измерения, должен быть электрически изолирован от земли;
- запрещается во время измерений касаться соединительных проводов, электродов и рукава.

Таблица 1

Наименование устройства и материала	Основная характеристика	Назначение
1. Электроды (черт. 2)	Изготовлены из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583, или латуни по ГОСТ 1020, или стали по ГОСТ 5632	Присоединение измерительного прибора к рукаву

(Продолжение см. с. 60)

## Продолжение табл. 1

Наименование устройства и материала	Основная характеристика	Назначение
2. Термометр по ГОСТ 28498	Диапазон измерения 0—50 °С, цена деления 0,5 °С	Измерение температуры окружающего воздуха
3. Психрометр аспирационный М-34	Диапазон измерения 10—100 %	Измерение влажности окружающего воздуха
4. Бензин	—	Протирание контактирующих поверхностей рукава
5. Ветошь	—	То же

П р и м е ч а н и е. Допускается применять другие аттестованные средства измерений с соответствующим диапазоном измерений и погрешностью не более указанной.

### 5 Условия проведения измерений

- 5.1. Измерения проводят при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$  и относительной влажности не более 80 %.
- 5.2. Измерительный прибор, электроды и рукава выдерживают при заданных условиях (п. 5.1) не менее 2 ч; время выдерживания рукавов до испытаний после вулканизации — 24 ч.

### 6. Подготовка к проведению измерений

- 6.1. Измеряют температуру и относительную влажность окружающего воздуха. Результаты измерений заносят в табл. 2.

(Продолжение см. с. 61)


Таблица 2

Дата проведения испытания	Характеристика окружающего воздуха		Порядковый номер рукава от партии	Обозначение рукава	Диаметр рукава (номин.), мм	Полное электрическое сопротивление, Ом
	Температура, °С	Влажность, %				

Протирают ветошью поверхность измерительных электродов и контактирующую с электродами внутреннюю поверхность рукава, а при наличии выцветших ингредиентов, — растворителем (бензином).

Готовят к работе измерительный прибор в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Размещают рукав на столе с диэлектрическим покрытием, вставляют электроды внутрь рукава на всю длину контактирующей поверхности и собирают электрическую схему (черт. 1). Подключают соединительные провода к измерительным клеммам мегаомметра и клеммам электродов.




1 — измерительный прибор; 2 — проводник; 3 — электрод; 4 — рукав

Черт. 1

6.2. Размеры электродов для измерения полного электрического сопротивления антистатических рукавов различных диаметров приведены на черт. 2.

(Продолжение см. с. 62)



Внутренний диаметр рукава, мм	25	32	38	50	65	75	100
A, мм	27	34	40	52	67	78	104

Черт. 2

### 7. Измерение

Измеряют полное электрическое сопротивление рукава в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого измерительного прибора.

### 8. Обработка и оформление результатов

Результаты измерений должны быть оформлены в виде табл. 2».

(ИУС № 3 2001 г.)

*www.kirelis.ru*

Редактор *Р.С.Федорова*  
Технический редактор *Н.С.Гришанова*  
Корректор *М.С.Кабашова*  
Компьютерная верстка *А.Н.Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 14.07.98. Подписано в печать 10.08.98. Усл.печл. 1,86. Уч.-изд.л. 1,45.  
Тираж 280 экз. С 970. Зак. 286.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов